

Proline Dura – Stain fue elaborado para lograr la transformación del concreto ordinario, teniendo como resultado un bello toque de piedra natural.

COBERTURA:

Un galón cubrirá aproximadamente de 20 a 40 metros cuadrados sin ser diluido. Podría diluirse más de 20 a 1 para obtener colores más claros y cubrir áreas más amplias.

PREPARACION:

Un concreto nuevo debe ser curado por 28 días antes de la aplicación. La superficie debe encontrarse libre de contaminantes que puedan impedir la penetración y reacción del oxidante. No utilizar el método Acid Wash. Permita que la superficie se seque completamente antes de aplicar cualquier oxidante.

APLICACION:

Antes de aplicar el producto, proteja los entornos que rodean su área de trabajo. Es recomendable que las personas que apliquen este producto lean y comprendan el material de las páginas Safety Data y Especificaciones de Aplicación. Dura – Stain puede ser aplicado por medio de brocha en áreas pequeñas, y con rociadores de punta de plástico en áreas grandes. El oxidante no será parecido al color final en el momento de ser aplicado, pero este cambiará de tono mientras ocurra la reacción. Es importante mencionar que notará un aspecto burbujeante durante la aplicación del oxidante sobre el concreto; de lo contrario, necesitará limpiar muy bien la superficie y repetir el proceso. Permita que el oxidante se mantenga en contacto con el concreto hasta que obtenga el efecto deseado; es necesario un mínimo de 4 horas. Continúe usando oxidante fresco para expandir el área; complete cada sección. Si desea aplicar otra capa de oxidante (para dar un tono más intenso) sobre el anterior, es muy importante asegurarse que solo puede ser aplicado mientras la primera capa se encuentre fresca, de esta manera evitará marcas en su trabajo. Después de un periodo de 24 horas, el área deberá ser tallada en movimiento circular con un cepillo de cebrillas fuertes. La superficie debe ser neutralizada a base de un ácido neutralizador recomendado, como puede ser amoníaco o bicarbonato de sodio; continuando Así, con el lavado de la misma superficie. Una vez realizado el lavado con agua limpia, no permita que el residuo del óxido se seque sobre la superficie, solo hasta que el área se encuentre completamente limpia y neutralizada. Remueva todo material usado de acuerdo a las leyes locales, federales y de estado.

APLICACION DE SELLADOR:

Se recomienda una espera mínima de 24 horas después de la aplicación de Dura-Stain. La superficie deberá encontrarse completamente seca para poder lavar el área; una vez lavado y seco se procede con la aplicación del sellador marca Proline. Consulte a su representante de Proline local para obtener más información 1-800-795-4750.

NOTA:

Se recomienda experimentar con colores y métodos de aplicación, pues el color del producto actual puede diferir. Deben realizarse secciones de pruebas en la superficie de cada concreto. Aún en un ambiente controlado, cementos, agregados, residuos de agua, y métodos de curación para concreto pueden contribuir a obtener un diferente resultado de color.

PRECAUCION:

Mantenga este producto alejado del alcance de los niños, no ingerir, evite el contacto con ojos y piel; aplicar en un lugar ventilado. Antes de usar y manejar el producto lea el manual Material Safety Data Sheet y Garantía www.prolinestamps.com.

GARANTIA:

Este producto no es para uso público, se ha fabricado para ser distribuido a contratistas e instaladores con licencia, quienes están experimentados y entrenados en el uso de estos productos. Dura-Stain esta garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias razonables de manufactura. Proline no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, no existe garantía expresada, implicada, o que pueda emplearse en los efectos o resultados del mismo. De cualquier manera, la responsabilidad del fabricante será limitada en el reembolso total de la compra o el reemplazo de producto; siempre y cuando se demuestre que ha sido defectuoso. El usuario debe responsabilizarse en la determinación del uso del producto, al igual debe asumir los diversos riesgos que conlleva.



www.ConcretoDecorado.com
Tel: (33) 36-01-32-19 o (33) 31-10-04-44